⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-120900

⑤Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成 4年(1992) 4月21日

H 04 R 7/02

8421-5H D

未請求 請求項の数 1 (全3頁)

国発明の名称

スピーカ用振動板

②特 願 平2-241708

22出 願 平2(1990)9月11日

⑩発 明 者 野中

孝 則 大阪府寝屋川市日新町2番1号 オンキョー株式会社内

⑪出 願 人 オンキョー株式会社 大阪府寝屋川市日新町2番1号

明 細

1. 発明の名称

スピーカ用振動板

2. 特許請求の範囲

表面にポリホスファゼン樹脂をコーティングし たことを特徴とするスピーカ用振動板。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、電気音響変換器に於けるスピーカ 用振動板に関する。

[従来の技術]

従来、アルミニウムの様な金属から成るスピー カ用振動板は、防食のために陽極酸化処理で金属 表面に酸化被膜を形成させたり、プラスティック 樹脂等によるコーティング等の処理を施していた。 また防食処理を必要としない合成樹脂等から成る スピーカ用振動板は、表面硬度が低いため、高周 波数帯域では分割振動し、周波数特性が劣化する ため、チタン等の金属による蒸着処理を施すこと により、振動板の表面硬度を上げていた。

[解決しようとする課題]

ところが上記従来の各処理法は、以下の様な欠 点を有する。アルマイト等の陽極酸化処理は、大 掛かりな設備や薬品等を扱うため、作業者を危険 にさらすものであった。またこの様な設備や薬品 を用いるため、コストアップにつながっていた。

プラスティック樹脂等でのコーティング、例え ばアクリル樹脂等のコーティングは、その接着力 が弱く塗布むら等が生じやすく実用難易度の高い ものであった。

蒸着処理等も高価で大掛かりな設備を必要とし 工数も掛かるためコストが高くついた。

そこで本発明は、上記従来技術に付する欠点を 解消し、大掛かりな設備導入や薬品の使用による コストアップを招くこと無く、容易且つ安価に振 動板の表面硬度を上げ、金属から成る振動板にお いては防食効果を持たせたスピーカ用振動板を提 供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記した目的を達成するための本発明に係るス

ピーカ用振動板は、表面にポリホスファゼン樹脂 をコーティングしたことを特徴とするスピーカ用 振動板である。

[作 用]

前記手段により、スピーカ用振動板の表面に、 ポリホスファゼン樹脂層が形成される。

ポリホスファゼン樹脂は、第1図に示すように ヘキサクロロシクロトリホスファゼンの塩素を、 2-ヒドロキシエチルメタクリレート(HEMA) に置換することで得られる無機高分子である。ポ リホスファゼン樹脂は、加熱や紫外線等照射によ り容易に且つ短時間で硬化し、化学的に安定な不 融不溶の透明樹脂となる。この硬化した樹脂は、 表面硬度が高い(鉛筆硬度8H)、耐熱性、耐薬 品性に優れる、接着性が良い(PET、PC等に 1コートでコーティング可能)、透明性が良い (光線透過率92%)等の物性を持つ。

[実施例]

ポリホスファゼン樹脂コーティング剤を、第2 図に示すようなPET(ポリエチレンテレフタレ

— 3 **—**

ァゼン樹脂に対して5 WIN の混合比により成る。 光開始剤と増感剤は、硬化反応を促進するためで ある。

以上、本発明に係るスピーカ用振動板について 代表的と思われる実施例を基に詳述したが、本発 明の実施態様は、上記実施例に限定されるもので はなく、前記した特許請求の範囲に記載の構成要 件を具備し、本発明にいう作用を呈し、以下に述 べる効果を有する限りにおいて、適宜改変して実 施しうるものである。

[効 果]

本発明に係るスピーカ用振動板は、基材が金属等からなる振動板においては強力な耐食性、耐候性を付与し、合成樹脂等から成る比較的剛性の低い振動板に対しては、表面硬度を大幅に向上し、それにより振動板の分割振動が抑制され、ピストン運動帯域が拡張し、音響特性が向上する。またポリホスファゼン樹脂は硬化後光線透過率92%と透明性が良いため、スピーカ用振動板の外観を損ねることがない。且つ従来のコーティングや防

ート)からなるドーム型スピーカ用振動板に、ス プレーにて塗布し、紫外線を5~6秒問照射し硬 化させる。これを振動板の上下両面について行う。 これにより、本発明に係るスピーカ用振動板が得 られる。この振動板を用いたスピーカの周波数特 性と、従来例としてPET振動板を用いたスピー カの周波数特性を第3図に示す。また耐湿試験と して、アルミニウムの振動板と、アルミニウム振 動板にポリホスファゼン樹脂をコーティングした ものを、温度40℃、湿度80%の恒温槽に、9 0時間放置した結果、ポリホスファゼンをコーテ ィングしたものは、酸化箇所、皺、カール等認め られず、振動板とポリホスファゼン樹脂の密着性 も良好であるが、ポリホスファゼン樹脂をコーテ ィングしなかった振動板は、表面積の約60%で 酸化が認められた。

実施例で用いたポリホスファゼン樹脂コーティング剤は、ポリホスファゼン樹脂30wt%、溶剤としてトルエン70wt%、光開始剤をポリホスファゼン樹脂に対して5wt%、増感剤をポリホスファゼン樹脂に対して5wt%、増感剤をポリホスフ

- 4 -

食処理に比較し、高価で大掛かりな設備を必要と せず、ポリホスファゼン樹脂の硬化時間が短いた め作業時間が短縮され、コスト面についても大き く向上する。


4. 図面の簡単な説明


第1図はポリホスファゼン樹脂生成反応式、第 2図はPET振動板の断面図、第3図は実施例と 従来例のスピーカ用振動板を用いたスピーカの周 波数特性である。

特許出願人 オンキョー株式会社

$$\begin{array}{c|cccc}
RO & OR \\
\hline
N & N \\
\hline
N & N \\
\hline
-6HC1 & P & P \\
RO & N & OR
\end{array}$$

但し、R =
$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ I \\ CH_2 = C - C - O - C_2 H_4 \\ I \\ O \end{bmatrix}$$
 第 1 図





DERWENT-ACC-NO: 1992-181160

DERWENT-WEEK: 199222

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Vibration plate or speaker

producing less vibration prepd. by coating poly:phosphazene resin on surface on PET diaphragm and

UV irradiated

INVENTOR: NONAKA T

PATENT-ASSIGNEE: ONKYO KK[ONKY]

PRIORITY-DATA: 1990JP-241708 (September 11, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 04120900 A April 21, 1992 JA

APPLICATION-DATA:

 PUB-NO
 APPL-DATE

 DESCRIPTOR
 1990JP September

 04120900A
 241708
 11, 1990

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP H04R7/02 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04120900 A

BASIC-ABSTRACT:

Vibration plate (diaphragm) for speaker is coated with polyphosphazene resin.

ADVANTAGE - Sound character of speaker is improved by reducing partial vibration of diaphragm. The diaphragm has improved appearance and needs no expensive and larger equipment.

In an example, a polyphosphazene resin coating material was spray coated on both faces of a PET diaphragm for dome type speaker, UV ray irradiated for 5-6 seconds for curing the coating material was prepd. by mixing 30 wt.% polyphosphazene resin, 70 wt.% toluene, then 5 wt.% optical polymerisation initiator and 5 wt.% intensifier to the resin were added. As the result the diaphragm had improved character after being held for 90 hours at 40 deg.C/R.H.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/3

TITLE-TERMS: VIBRATION PLATE SPEAKER PRODUCE

LESS PREPARATION COATING POLY
PHOSPHAZENE RESIN SURFACE PET
DIAPHRAGM ULTRAVIOLET IRRADIATE

DERWENT-CLASS: A26 A85 L03 V06

CPI-CODES: A06-B; A12-E12; L03-H03;

EPI-CODES: V06-A02;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0201 0231 1311 1319 1462 2016

2020 2194 2198 2285 2318 2424

2427 2437 2493 2507 2726 2742

3003 3178 3259

Multipunch Codes: 04- 05- 13- 143 144 153 155 163

166 169 170 171 228 231 316 332

341 353 359 398 431 434 443 473

477 60& 623 627 694 720 023 131

131 146 201 202 219 219 228 231

242 242 243 249 250 272 274 300

317 325

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 1992-083206

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 1992-136585